

Especificación

ISO 17672:	EN ISO 3677
Cu 110	B-Cu100-1085

Campo de aplicación

Aleación de cobre adecuada para unir por brazing aceros aleados o no aleados expuestas a condiciones difíciles como alta temperatura.

Análisis estándar del depósito (% en peso)

Cu	P
> 99.99	<0.025

Propiedades mecánicas del depósito

Temperatura de trabajo	Rango de fusión (eutéctico)	Peso específico	Resistencia a la tracción	Conductividad eléctrica
1100 °C	1083 °C	8.9 g/cm ³	340 MPa	56 - 58 Sm /mm ²

Presentaciones

FONTARGEN A 200 L RG, Anillos	
Anillos de Cobre en bolsa de un millar	

Los datos e información contenidos en esta ficha técnica son exclusivamente para dar orientación acerca de la aplicación de ciertos productos. El usuario es totalmente responsable de la debida utilización de dichos productos para dar cumplimiento con los estándares, especificaciones, procedimientos de mantenimiento y códigos de construcción, fabricación, montaje o reparación aplicables.